

SIMTOP AGRARISCHE BETONPLATEN

Toplaag bestand tegen aantasting van voerzuren.

Deze agrarische betonplaten zijn speciaal ontwikkeld voor voeropslag. De uiterst dichte structuur van de uitgeharde deklaag C 70/85 heeft een veel hogere weerstand tegen aantasting van agressieve bestanddelen van voerzuren dan standaard beton.

De hoge bestendigheid wordt bereikt met speciale premium cement. Dit cement heeft ultrafijne deeltjes hoogovenslak waarvan de samenstelling afgestemd is op de uiteindeilijke eis die gesteld wordt aan het voorkomen van aantasting door voerzuren.

Toepassingen

- Kavelpaden
- Sleufsilos
- Kuilverharding
- Koepaden
- Voeropslag

Productinfo

Afwerking toplaag	Afwerking randen	Afstandhouder	Aslasten	Wapening	Wapening	Soort beton	Hijs + voorziening
Mal glad	Velling/ rond	Standaard	Tot 20 ton	Transport	Constructief	LVB	Haken/ Vacuüm

Afmetingen

SIMvlak

Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Gewicht (kg)
100	100	12	288
125	100	12	359
150	100	12	431
175	100	12	503
200	100	12	575
250	100	12	713
300	100	12	861

SIMvlak pasplaten

Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Gewicht (kg)
100	50	12	143
200	50	12	286

